

ДОБРОВОЛЬНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «РЦИЭ»

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗ»

Общества с ограниченной ответственностью

«ГОСТСЕРТГРУПП ОРЕЛ»

Адрес: 305001, Курская область, г. Курск, улица Добролюбова, д. 15а, пом. 15Б,

тел.: +7 (4722) 365-335, e-mail: orel@gsg-rt.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.МСК.ИЛ.18.006



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий «РЦИЭ» ООО
«ГОСТСЕРТГРУПП ОРЕЛ»



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2789-2 от 21.11.2020 года
(образца продукции)

Полное наименование образца (пробы) продукции Пропитка на основе защитной композиции «КОНСОЛИД», модификация «Консолид-1»

Идентификационный код образца (пробы) ПП 2789-01/02

Предприятие-изготовитель, страна Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАСТРОЙ»
Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РФ, 121108, город Москва, улица Ивана Франко, владение 4, корпус 20, помещение 1, комната 1, этаж 1

Наименование и адрес Заказчика Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАСТРОЙ»
Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РФ, 121108, город Москва, улица Ивана Франко, владение 4, корпус 20, помещение 1, комната 1, этаж 1

Основание для проведения испытаний Заявка № 2789/02 от 25.09.2020 г.

НД на продукцию ТУ 5772-002-72023828-2004 «Пропитка на основе защитной композиции «КОНСОЛИД»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Норма	Метод испытания	Результат испытаний
Внешний вид	Цвет пропитанной поверхности от серо-коричневого до коричневого	П.5.1 ТУ	Соответствует
Увеличение прочности бетона, %, не менее: при изгибе при осевом растяжении	30 60	ГОСТ 10180 П. 5.2 ТУ	40 75
Прочность при растяжении склеенных в стык бетонных образцов	Разрыв по телу бетона	ГОСТ 10180 П. 5.3. ТУ	Соответствует
Водонепроницаемость бетона с пропиткой, МПа, не менее	12	ГОСТ 12730.5 П.п.5.4.,5.5., 5.7 ТУ	15
Морозостойкость бетона с пропиткой, циклов, не менее	350	ГОСТ 10060.2 П.п. 5.4, 5.6, 5.7 ТУ	При 350 выдержано

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ТУ 5772-002-72023828-2004 «ПРОПИТКА НА ОСНОВЕ ЗАЩИТНОЙ КОМПОЗИЦИИ «КОНСОЛИД»

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола



Груздев Ф.К.
подпись Ф.И.О