

# Праймер FG-35

ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ  
СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка FG-35, содержащая синтетический каучук (латекс) и смолы, изготовлена с использованием органического, свободного от галогена растворителя низкой вязкости. Предназначена для обработки поверхностей оснований при монтаже самоклеящихся гидроизоляционных мембран группы Резитрикс® (Резитрикс® SK и Резитрикс® SK-W), а также пароизоляционных самоклеящихся мембран Алютрикс (Алютрикс® 600 и Алютрикс® FR).

## НАНЕСЕНИЕ

Грунтовка FG-35 пригодна для пористых оснований. Основание должно быть твердым, ровным, сухим, свободным от жира и пыли. Грунтовка наносится валиком или кисточкой. В зависимости от состояния основания и способа нанесения расход грунтовки FG-35 составляет 200-400 г/м². *Допускается разбавление грунтовки растворителем G-500 до 10% (не более) без потери прочности склеивания.*

## ДОПУСКАЕТСЯ НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ:

- металлические (без дополнительных покрытий);
- битумные материалы;
- дерево и материалы на основе древесины;
- пластмассы;
- теплоизоляционные плиты (кроме необработанных пенополистирольных плит).



# FG-35

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

- срок хранения при температуре от +5°C до + 25°C в закрытой оригинальной упаковке составляет не более 12 месяцев;
- перед использованием грунтовку необходимо тщательно перемешать;
- следует избегать прямого попадания солнечных лучей;
- минимальная температура, при которой можно использовать FG-35 составляет +5° С;
- разбавитель G-500 может быть использован в качестве очистителя поверхности основания и инструмента.

## СОСТАВ

- Циклогексан (25-50%) – основной состав
- Легкий бензин (2,5-10%) – растворитель
- Этилацетат (2,5-10%) – растворитель
- Цинковый бис (1,0-2,5%) – антикоррозионная добавка
- Синтетический каучук (латекс) и смолы – 25-30%

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД	Черная жидкость
ПЛОТНОСТЬ	840 кг/м <sup>3</sup> (приблизительно)
ВЯЗКОСТЬ	900 мПа*с

## РАСФАСОВКА

ведро 4,5 кг.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ССМ-Europe, Германия.

## БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

тел.: +7(495) 727 06 01

zakaz@resitrix.ru

Владельцем товарного знака Resitrix® (Резитрикс®) на территории России является корпорация ТемпСтройСистема®